

PLASTIFICADOR PLASTILAC

Poliuretano para pisos de madera en interiores.



- Gran transparencia.
- Realza las vetas.
- Muy buen rendimiento.
- Resiste el tránsito doméstico.
- Fácil aplicación.
- Excelente pintabilidad y nivelado.
- Mantenimiento muy sencillo.
- El mejor resultado a menor costo.



PLASTIFICADOR PLASTILAC, está elaborado con resinas, aditivos y solventes de la mejor calidad con la garantía de años de experiencia en protección y embellecimiento para pisos de madera. Forma una película transparente, de alto brillo, que realza la veta destacando la calidez decorativa de la madera.

Resiste el tránsito doméstico, golpes, rayas y manchas.

Con menor costo de producto y por su fácil aplicación, reduce la mano de obra.

PREPARACION DE LA MADERA

Pisos nuevos: dejar transcurrir de 60 a 90 días en pisos recién colocados con adhesivo vinílico. La carpeta debe estar bien aislada y la madera bien estacionada. En el caso que el estacionamiento de la madera fuese dudoso, recomendamos que pasen de 5 a 6 meses antes de aplicar el plastificado para lograr el total asentamiento de la misma.

Es ideal el pulido fino con máquina profesional. De no contar con ella, se deberá virutear y lijar hasta lograr una superficie seca, lisa y libre de polvo, grasitudes y microorganismos.

Nunca usar solventes para la limpieza de la madera, pues afectan adherencia, secado y dureza. Una vez hecho el último lijado y después de haber barrido o aspirado, sugerimos esperar de 30 a 60 minutos para que el polvo que esté en suspensión en el aire, se deposite y pueda eliminarse.

Pisos plastificados en buenas condiciones: si no se presentan cuarteos ni descascaramientos, sólo deberá lijarse hasta lograr un mateado parejo y eliminar totalmente el polvo.

Pisos con plastificados en malas condiciones o encerados:

Se procederá de la misma forma que para pisos nuevos, teniendo especial cuidado que no queden restos de cera, sobre todo en las uniones de tablas.

APLICACION

Mezclar bien antes de usar.

Con pincel de cerda pura, sin hebras sintéticas, diluir la primera mano aproximadamente un 15 % con **DILUYENTE POLIURETANICO**

PETRI LAC®. Las manos siguientes sólo se diluirán 5 a 10 %. En ambientes normales, de tránsito doméstico, aplicar un mínimo de 3 manos. Aumentar el número de éstas ante un tránsito más intenso.

PLASTIFICADOR PLASTILAC

Poliuretano para pisos de madera en interiores.

CAMBIOS DE COLOR

Se harán tiñendo previamente la madera con **TINTA COLOR PETRILAC®**, diluida con el **DILUYENTE POLIURETANICO PETRILAC®** o un buen thinner y parte de **PLASTIFICADOR PETRILAC**. Consultar a nuestro **Departamento Técnico**.

TERMINACION

PLASTIFICANTE PLASTILAC se presenta brillante.

Si se desea obtener un acabado satinado o semimate, se incorpora hasta 100 cm³ de **MATEANTE PETRILAC®** por litro de **PLASTIFICANTE PLASTILAC**. Si se excede esta proporción, puede afectar la dureza y la duración del plastificado.

TIEMPO DE SECADO

Seca en 3 o 4 horas. Dejar transcurrir como mínimo 6 a 8 horas entre manos.

Liberar al tránsito pasadas 24 horas de aplicada la última mano, teniendo en cuenta que la dureza final se alcanza entre los 8 o 10 días. Sugerimos colocar fieltro de 1 cm de espesor debajo de las patas de los muebles.

RENDIMIENTO

12 a 14 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera y la calidad del pulido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza se realiza sólo con un paño húmedo o con **CIF PISOS PLASTIFICADOS**, siguiendo las instrucciones del envase. El mantenimiento se hará cuando se note desgaste en el **PLASTIFICANTE PLASTILAC**, sin permitir que quede expuesta la madera, por medio de lijado hasta lograr un mateado parejo y la aplicación de una mano de **PLASTIFICANTE PLASTILAC**.

PRESENTACION

1 y 4 litros.
