

PILETAS DE PLASTICO VENIER + DILUYENTE PARA PILETAS DE PLASTICO VENIER



PRESENTACION

Envases de Hojalata

APLICACION



Pincel, rodillo o soplete.

DILUYENTE

1° mano diluir con un 10 % de Diluyente Especial para Piletas de Plástico.

2° y 3° mano sin diluir.

Formulado especialmente para la dilución de Pintura para Piletas de Plástico.

Gran poder disolvente y velocidad de evaporación. Mejora la aplicación.

Presentación: Envases de hojalata de 1 litro.

CARACTERISTICAS

Elaborada con resinas acrílicas al solvente con el agregado de aditivos que mejoran y promueven la adherencia en superficies plásticas.

Excelente acabado y máxima duración.

USOS Y ACABADOS

Preparación de la superficie: Superficies viejas o ya pintadas, deben lijarse en profundidad, eliminando suciedades, restos calcáreos, pinturas viejas, etc. Es importante limpiar la grasa, algas, verdín, polvo, etc. con un trapo embebido en Diluyente Venier Para Piletas de Plástico porque promueve la adherencia de la pintura a la superficie.

Color: azul intenso.

SECADO

Entre manos es de 3 horas. En buenas condiciones climáticas se debe dejar secar 7 días antes de llenar la pileta. Si las condiciones del clima no son buenas, se debe esperar más días.

RENDIMIENTO MANO

Rinde de 8 a 12 m² por mano y por litro aproximadamente y de acuerdo a las superficies.